

Wall
& Floor

Fissativo Universale EVO

**GEBRAUCHSFERTIGER UNIVERSAL-
VERFESTIGUNGSPRIMER AUF WASSERBASIS FÜR
SAUGENDE UNTERGRÜNDE. FÜR INNENBEREICHE.
PRODUKT MIT SEHR GERINGER EMISSION VON
FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN STOFFEN.**



BESCHREIBUNG

Fissativo Universale EVO (Universal-Fixiermittel) ist eine polymere Mikroemulsion auf Wasserbasis, die sich durch eine hohe Penetration auf porösen Untergründen auszeichnet wie: Zementestriche, Anhydritestriche, zementäre oder gipsbasierte Verputze, mittels Gips geglätteten Untergründen.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Schnelles und einfaches Auftragen
- Ideal zum Verfestigen von saugenden und staubenden Oberflächen vor dem Auftragen der Spaziocontinuo®-Dekorationsschichten
- Lösungsmittelfreies, geruchloses Produkt

VERPACKUNG

Kanister von 2 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet zur Verfestigung von staubigen und ungleichmäßigen Oberflächen von Estrichen und -verputzen. Geeignet als isolierender Primer für Gips, Anhydrit und ähnliche Untergründe, vor der Verwendung von Zementklebern für die Verlegung von Keramikfliesen. Grundierung für nachfolgende Anwendungen von selbstnivellierenden oder zementären Spachtelmassen, um das Fließen der Mischung zu erleichtern und die Haftung zu verbessern.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen sauber, trocken, fest, kompakt, frei von Rissen oder Spalten, ausreichend abgelagert und frei von aufsteigender Feuchtigkeit sein. Rückstände von Zement, Kalk, Gips oder alten Klebstoffen können mechanisch durch Sandstrahlen, Abschleifen oder andere geeignete Techniken entfernt werden. Anhydritböden müssen zuerst geschliffen und dann abgestaubt werden. Prüfen Sie mit einem Hygrometer, dass die Restfeuchtigkeit bei zementären Untergründen nicht mehr als 3 - 3,5 % beträgt. Stellen Sie mit einem Hygrometer sicher, dass die Restfeuchte bei Verputzen oder gipshaltigen Untergründen 0,5% nicht überschreitet.

VORBEREITUNG DER MASSE

Einkomponentenprodukt; Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch.

ANWENDUNG

Das Produkt kann mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf die gesamte Fläche aufgetragen werden. Je nach Absorptionsgrad des Untergrunds kann das Produkt unverdünnt oder mit Wasser verdünnt im Verhältnis 1:1 oder 1:2 aufgetragen werden. Auf schlecht porösen und saugenden Untergründen tragen Sie das Produkt verdünnt auf, bei sehr porösen und saugenden Untergründen tragen Sie das Produkt pur auf. Als Richtwert gilt, dass die Dicke des imprägnierten Untergrunds etwa 1 mm pro 200 ml aufgetragenem Produkt pro Quadratmeter beträgt. Warten Sie, bis das Produkt vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit den nächsten Schritten (Verkleben, Nivellieren, Verspachteln) fortfahren. Bei einer Temperatur von ca. +23 °C dauert es ca. 4 Stunden bis zur vollständigen Trocknung. Niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtezeit, hohe Temperaturen verkürzen sie.

WICHTIGE HINWEISE

- Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen
- Da das Produkt auf Kunstharzen in einer wässrigen Dispersion basiert, ist es frostempfindlich. Achten Sie beim Transport und bei der Lagerung der Packungen darauf, dass die Temperatur nicht unter +5 °C liegt, um die Qualität des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
- Stellen Sie vor der Verarbeitung mit einem Hygrometer sicher, dass die Restfeuchte im Untergrund bei gipshaltigen Untergründen 0,5% nicht überschreitet
- Das Produkt nicht auf feuchtem Untergrund oder einem Untergrund auftragen, aus dem Feuchtigkeit aufsteigt
- Bei warmem Klima das Produkt in der Verpackung an einem kühlen und vor der Sonne geschützten Ort lagern
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf Blechen
- Nicht auf nicht saugfähigen Oberflächen verwenden
- Nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht auf diesem technischen Beiblatt vorgesehen sind.
- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den technischen Kundendienst der Litokol S.p.A.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Anfrage erhalten, durch.
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

#Die festigende Behandlung von zementhaltigen Estrichen und Verputzen im Innen- und Außenbereich wird mit einem Primer in Wasserdispersion durchgeführt, der mit einer Rolle aufgetragen wird, wie z. B. Universal-Fixierer von Litokol S.p.A.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Flüssig
Farbe	Weißlich
Spezifisches Gewicht	1,0 kg/dm ³
ph-Wert	7 - 8
Viskosität Brookfield (sp 6 - 20 rpm)	10 - 20 mPa ^s
Feste Rückstände	9-11%
Zoll-Klassifizierung	39069000
Lagerungszeit	24 Monate in Original-Verpackung an trockenem Ort. Frostempfindlich.

ANWENDUNGSHINWEISE

Mischungsverhältnis	Das Produkt ist gebrauchsfertig und erfordert keine Vorbereitung.
Anwendung	Roller oder Pinsel
Zulässige Verarbeitungstemperatur	Von +5°C bis +35°C
Wartezeit für die Überlagerung	4 Stunden
Eindringen	Hoch
Zulässige Temperatur	Von -30°C bis +80°C
Reinigung des Verlegewerkzeugs	Wenn das Produkt noch nicht eingetrocknet ist mit frischem Wasser, andernfalls mechanisch.
Verbrauch	100 - 300 g/m ²

ANMERKUNGEN

Datenerfassung bei +23 °C Temperatur, 50% relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Sie können je nach den spezifischen Standortbedingungen variieren.

Datenblatt **N. 1000**
Revision **N. 0**
Datum: **Januar 2021**

Die in diesem technischen Datenblatt angeführten Informationen und Anweisungen basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung. Da wir jedoch nicht direkt in die Bedingungen der Baustellen und in die Ausführung der Arbeiten eingreifen können, sind sie als allgemeine Hinweise anzusehen, die für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich sind. Aus diesem Grund empfehlen wir, einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Gebrauch zu überprüfen. Unbeschadet dessen, muss jeder sicherstellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung für das, was sich aus der Verwendung des Produktes ergeben kann.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it
spaziocontinuo@litokol.it
www.spaziocontinuo.it

