

Wall  
& Floor

# Neutralizante EVO

**FIJADOR PASIVANTE PARA EL PROCESO DE OXIDACIÓN DE SPAZIOLAMINA EVO #OSSIDATO. PARA INTERIORES. LISTO PARA EL USO.**



## DESCRIPCIÓN

Neutralizador para SpazioLamina EVO #Ossidato Corten y para SpazioLamina EVO #Ossidato Ramato a utilizar después de la aplicación del activador específico y antes del tratamiento de acabado con Hydrolux EVO.

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS

- Listo para el uso
- Aplicación fácil y rápida con "Rodillo"
- Producto sin disolventes
- Ideal como agente de fijación pasiva para SpazioLamina EVO #Ossidato Corten y SpazioLamina EVO #Ossidato Ramato.

## PRESENTACIONES

Bidones de 2 kg

## USO PREVISTO

Neutralizador adecuado para los sistemas decorativos SpazioLamina EVO #Ossidato.

Bloquea la acción de los activadores de SpazioLamina EVO #Ossidato fijando un resultado estético específico obtenido sobre la textura.

Pasiva la superficie de SpazioLamina EVO #Ossidato haciéndola apta para el tratamiento de acabado con Hydrolux EVO.

## PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

Después de la aplicación por nebulización de los activadores de SpazioLamina EVO #Ossidato, espere 24 horas para que la reacción de oxidación se complete y la superficie esté completamente seca.

## APLICACIÓN

Aplice con el "Rodillo" (art. 251R0001) en cantidad abundante.

Es posible que durante esta fase se produzca un ligero blanqueamiento que desaparece al cabo de unos minutos. Después de unas 3-5 horas, aplique una segunda capa, cruzando el sentido de la aplicación con respecto a la anterior.

Finalmente, después de 12 horas desde la última capa de Neutralizante EVO, aplique con "Rodillo flocado" (art. 255R0001 o art. 256R0001) al menos dos capas de acabado Hydrolux EVO Brillo, Satinado o Mate con un intervalo de al menos 3-4 horas.

Tras la aplicación de la segunda capa, se puede pisar el suelo después de 24 horas, mientras que habrá que esperar 4-5 días para la puesta en uso.

Estos tiempos son necesarios para permitir el correcto y completo curado de todo el sistema resinoso.

Consulte previamente la ficha técnica del producto para su correcta aplicación.

## ADVERTENCIAS

- Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C
- No exponer al hielo el producto puesto que es a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa. Durante el traslado y la conservación en almacén de los envases asegúrese de que la temperatura no sea inferior a +5°C a fin de no perjudicar la calidad del producto
- No aplique el producto antes de 24 horas desde la aplicación de los Activadores SpazioLamina EVO #Ossidato
- No diluir el producto en agua o disolventes
- En presencia de climas cálidos conservar los envases del producto en lugar fresco y protegido del sol antes del uso
- No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica

- En caso de dudas consultar la Oficina de asistencia técnica Litokol S.p.A.

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.  
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

## DATOS IDENTIFICATIVOS

Aspecto	Líquido
Color	Blancuzco
Peso específico	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
pH	10 - 12
Viscosidad Brookfield (esp 6 - 20 rpm)	10 - 20 mPa <sup>^</sup> s
Residuo sólido	9-11%
Partida arancelaria	39069000
Tiempo de conservación	24 meses en los embalajes originales en un lugar seco. No exponer al hielo.

## DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla	Producto listo para el uso y no requiere ninguna preparación.
Aplicación	Rodillo (art. 251R0001)
Temperaturas de aplicación admitidas	De +5°C a +30°C
Tiempo de espera entre manos	3-5 horas
Tiempo de espera para la aplicación superpuesta	12 horas
Temperatura de aplicación	De -5°C a +80°C
Limpieza de las herramientas	Con agua, con producto fresco. Mecánicamente, con producto endurecido.
Consumo	200 g/m <sup>2</sup> en dos manos.

## NOTAS

Resultados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y ausencia de ventilación. Pueden variar según las condiciones de obra específicas.

Ficha **n. 1402**  
Revisión **n. 0**  
Fecha: **Enero de 2021**

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia. Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Empresa. Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si este resulta idóneo para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.

Litokol S.p.A.  
Via G. Falcone 13/1  
42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811  
Fax +39 0522 620150  
info@litokol.it  
spaziocontinuo@litokol.it  
**www.spaziocontinuo.it**

