

Wall
& Floor

Neutralizzante EVO

**FIXATEUR PASSIVANT POUR LE PROCESSUS
D'OXYDATION DE SPAZIOLAMINA EVO #OSSIDATO.
D'INTÉRIEUR. PRÊT À L'EMPLOI.**



DESCRIPTION

Neutralisateur pour SpazioLamina EVO #Ossidato Corten et pour SpazioLamina EVO #Ossidato Cuivré à utiliser après l'application de l'activateur spécifique et avant le traitement de finition avec Hydrolux EVO.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Application simple et rapide avec le « Petit Rouleau »
- Produit sans solvants
- Idéal comme fixateur passivant pour SpazioLamina EVO #Oxydé Corten et SpazioLamina EVO #Ossidato Cuivré.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 2 kg

DESTINATION D'UTILISATION

Neutralisateur adapté pour les systèmes décoratifs SpazioLamina EVO #Ossidato.

Bloque l'action des activateurs de SpazioLamina EVO #Ossidato pour fixer un résultat esthétique précis obtenu sur la texture.

Passive la surface de SpazioLamina EVO #Ossidato et la rend adaptée au traitement de finition avec Hydrolux EVO.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Après l'application par pulvérisation des activateurs de SpazioLamina EVO #Ossidato, attendre 24h pour que la réaction d'oxydation se termine et que la surface soit complètement sèche.

APPLICATION

Appliquer abondamment au « Petit Rouleau » (art. 251R0001).

Il est possible que de légers blanchiments apparaissent après quelques minutes durant cette phase.

Environ 3-5 heures après, appliquer une deuxième couche en croisant le sens d'application par rapport à la précédente.

Enfin, 12 heures après la dernière couche de Neutralizzante EVO, appliquer au « Rouleau en mousse floquée » (art. 255R0001 ou art. 256R0001) au moins deux couches de top-coat Hydrolux EVO Brillant, Satiné ou Mat avec un intervalle de 3-4 heures entre les deux.

Une fois l'application de la deuxième couche terminée, le revêtement de sol sera ouvert au passage 24 heures après, et il faudra attendre 4-5 j pour la mise en service.

Ces délais sont nécessaires pour permettre le séchage correct et complet de tout le système résineux.

Consulter préalablement la fiche technique des produits pour une application correcte.

MISES EN GARDE

- Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +30°C
- Le produit étant à base de résines synthétiques en phase aqueuse, il craint le gel. Durant le transfert et la conservation des emballages, s'assurer que la température n'est pas inférieure à +5°C afin de ne pas compromettre la qualité du produit
- Attendre 24h après l'application des Activateurs SpazioLamina EVO #Ossidato avant d'appliquer le produit
- Ne pas diluer le produit avec de l'eau ou des solvants
- Dans les climats chauds, conserver les sacs de produit dans un lieu frais et à l'abri du soleil avant l'utilisation
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DONNÉES D'IDENTIFICATION

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Aspect	Liquide
Couleur	Blanchâtre
Poids spécifique	1,0 kg/dm ³
pH	10 - 12
Viscosité Brookfield (sp 6 - 20 rpm)	10 - 20 mPa ^s
Résidu solide	9-11%
Position douanière	39069000
Temps de conservation	24 mois en emballage d'origine dans un endroit sec. Craint le gel.

DONNÉES D'APPLICATION

Rapport de mélange	Le produit est prêt à l'emploi et ne demande aucune préparation.
Application	Petit Rouleau (art. 251R0001)
Températures d'application autorisées	De +5°C à +30°C
Temps d'attente entre les couches	3-5 heures
Temps d'attente pour le recouvrement	12 heures
Température d'utilisation	De -5°C à +80°C
Nettoyage des outils	À l'eau quand le produit est encore frais. Mécaniquement après durcissement du produit.
Consommation	200 g/m ² en deux couches.

REMARQUES

Collecte des données à +23 °C de température, 50% H.R. et absence de ventilation. Peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche n. 1402
Révision n. 0
Date: Janvier 2021

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience. Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Entreprise. Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assume toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it
spaziocontinuo@litokol.it
www.spaziocontinuo.it

